



ТРИОПРО МАСТЕР 2000

Краска для стен матовая

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Однокомпонентный материал, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Материал предназначен для окраски стен в жилых помещениях, офисах, промышленных предприятиях. Краска устойчива к мытью неабразивными моющими средствами. Допускается применение для окраски потолков. Наносится на штукатурки, шпатлевки, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности, обои, гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, бетон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Белый (матовый).
Возможна колеровка на системах компьютерной колеровки или вручную, универсальными колорантами или пигментными пастами для водно-дисперсионных красок (в данном случае, рекомендуется проверить колоранты на совместимость с краской).

Расход: 1 л на (8-12) м² при нанесении в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

Время сушки:

Наименование марки	Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %
«От пыли»	1 ч
До нанесения следующего слоя, не менее	8 ч
До полного набора прочности, устойчивости к мытью	72 ч

Плотность: (1,55-1,60) г/см³.

Укрывистость высушенной пленки: Не более 150 г/м² (ГОСТ 8784).

Блеск покрытия при 85°: Менее 3 ед. (ГОСТ 31975).

Устойчивость покрытия к влажному истиранию: 1 класс (DIN 13300).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Сильно впитывающие подложки перед окраской необходимо грунтовать «Грунтовкой глубокого проникновения ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1200».

Техническое описание



- СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Валик, кисть, распылитель
- УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:**
- температура воздуха – не ниже плюс 5 °С;
 - температура окрашиваемой поверхности - не ниже плюс 5 °С.
- ХРАНЕНИЕ:**
- 24 месяца с даты изготовления.
Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-35) °С.
Краска, имеющая дополнительную маркировку «Морозостойкая», выдерживает до пяти циклов замораживания до минус 20 °С без потери качества.
- УПАКОВКА:** Пластиковые ведра вместимостью 2,5 л, 10 л или иного объема, согласованного с Заказчиком.
- ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:** Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.